米国ジンジャー社製 （ニュージャージー州ボルチモア市）

パーマホワイト

（耐カビ塗料—室外・室内用）

外部及び室内壁のカビ発生を5年間以上防ぎ、美観を維持します。
既存塗膜の上へ塗装してください。
パーマホワイトはカビ・細菌の成長を阻止します。 厳格なASTM－D5590及びD3273の試験に合格しています。パーマホワイトは洗浄可能な美しく丈夫な壁面を作り出すことができます。さらに、湿気抵抗性が高く、防汚性も有しています。 カビが塗膜上に発生すると、結果的に塗膜の耐久性が落ちることになり塗膜欠陥が生じます。パーマホワイトは工業用、家庭用途に最適な耐カビ塗料です。

概　説:

塗料タイプ:　水系アクリルラテックス樹脂の外部・内部用仕上げ塗料です。

性　能:

◎カビ抑制塗料 — 5年間カビ抑制の性能を有します。
◎樹脂耐久性 — 退色、ハガレ、ワレを生じません。
◎細菌増殖抑制 — 塗料表面の細菌付着を原因とする臭気増大を抑制出来ます
（食品バテリア腐食の臭いは防ぐ事はできません）。
◎セルフプライミング — 光沢のある表面や、堅個な表面へも接着します。
◎作業性が良い — 被覆力が高く、補修塗装に好適です。
◎洗浄性が良い — 耐湿性、防汚性が高く洗浄にも耐えます。
◎調色が可能です —（発売元へお問い合わせ下さい）。
◎低VOC、低臭、速乾タイプ — 2時間後再塗装が出来ます。
◎塗装器具洗浄が簡単 — 石鹸水を使用。

用　途:

室内外の壁、天井、額縁、ドア、棚　等ほとんどの部分へ塗装出来ます。
外壁、浴室、地下室、台所、洗濯室、クローゼット、ロッカールーム、内部ポーチ、作業室、
プール室・・・等、カビや細菌の問題がある場所へ塗装して下さい。
また、公共の建物、学校、病院、看護士室、レストラン、アスレチッククラブ等・・・。

塗布面積:

1回塗り当り35ミクロンの乾燥膜厚で、1ガロン缶（約3.8L）で約37㎡塗装出来ます。
塗装面積は素地状態、塗装方法により変わります。

塗装資料:

推薦仕様　—　カビ、細菌抑制のための好適仕様として2回塗りをお勧めします。
適合素地　—　外部・内部の新規及び既存塗膜面、プラスター面、セメント、ALC板、
コンクリート、ブロック、セラミックタイル、塗装した木部面・金属面、
ビニールパネル、アルミニュム、プラスチック、ラミネート板・・・。
パーマホワイト塗料は光沢のある既存塗膜、あるいは半艶塗膜面へ塗装接着出来ます。
また既存のタイルへ表面や、同様の艶あり表面材へもサンデング目粗し無しで塗装接着します。

湿面への塗装　—　パーマホワイト塗料は湿った石材壁面へも塗装出来ます、
しかし漏水を止めるようには出来ていません。漏水がある場合は販売代理店までご相談下さい。

素地調整:

塗装前の表面の汚れ、埃、グリース、ワックス、接着剤、石鹸皮膜、剥がれかかった塗料
及びその他の汚れが無いように清浄にしてください。
既存のカビは塗装前に除去してください。市販のカビ除去剤を使用する時は、メーカーの取り扱い説明書に従って作業してください。　壁裏、床裏、換気ダクト裏などの目に見えない箇所のカビが問題の時は、カビ除去の専門業者へご相談ください。

塗　　装:

塗料は使用前に十分に攪拌してください。塗装時の大気温度、素地表面温度は10℃～32℃、湿度80%以下の範囲で塗装して下さい。品質の良い刷毛、ローラーを使用してください。

乾燥時間:

パーマホワイト塗料は、一般温度21℃で2時間で乾燥します。
2回目を塗装するときは2時間以上後にして下さい。艶のある表面に塗装した時、パーマホワイト塗料の真の接着力は5～7日後に発揮されるようになります。7日間は剥ぎ取ったりしないようにしてください。
シャワールーム棟ののタイル面へ塗装した時は、水使用開始まで24時間経過させて下さい。

物理的性質:(セミグロス製品の場合)

固形成分重量:	53%
固形成分容量:	40%
重量(ガロン当たり)	4.81kg
推奨塗装回数	2回塗り
膜　厚:	100ミクロン(湿潤膜厚) 35ミクロン(乾燥膜厚)
理論塗装面積(35ミクロン乾燥厚時):	平滑表面　36㎡ 刷毛、ローラー塗装時　31㎡
VOC:	最大50g/リッター
乾燥時間(21℃):	指触乾燥　30分 再塗装乾燥　2時間 硬化時間　7日～10日
光沢(85度鏡面法):	80～85%
貯蔵期間:	5年間(24℃)
貯蔵方法:	4℃～26℃の間で保管してください