

## (WATERTITE Mold & Mildew-Proof Clear Waterproofing Paint) ウォータータイト 耐カビ・耐水クリヤー塗料

概 説	<p>ウォータータイト耐カビ・耐水クリヤー塗料は耐カビ性能を有する変性アクリル樹脂塗料で 平滑仕上げの無顔料（透明）タイプです。コンクリート等の石材の壁、床に塗装して水分漏れを防御するように設計されています。</p> <p>内外部に使用出来、垂直面又は平面、コンクリートブロック（軽量ブロックは除く）、プレキャストコンクリートに使用します。コンクリート表面からの湿気の侵入、透過を防ぎます。</p> <p>本製品はASTM D-7088（耐静水圧）規格、及びASTM D-6904（強風雨抵抗）規格に合致しています。</p>
製品特性	<ul style="list-style-type: none"><li>● 室内および屋外での使用可能、耐カビ性のあるクリヤー塗料</li><li>● 床および壁等に使用可能</li><li>● クリヤー、平滑仕上げで、下塗り、上塗り用として使用できます</li><li>● コンクリート、モルタル、その他の石材に使用可能</li><li>● 強風雨への抵抗、目地などからの漏出を防ぎます</li><li>● 光沢仕上げ</li></ul>
製品種類	306607 （1 ガロン入り）
下地処理	<p>成形コンクリート、コンクリートブロックやモルタルジョイントは堅固であって砂っぽい状態ではいけません。平べらのスクレーパーで処理して下さい。もし軟弱だったり砂っぽい場合は、専門業者に相談して下さい。</p> <p>塗料が全く吸い込まれてしまうようなピンホールやバグ穴がありましたら、チップハンマーやニードルガンで処理してからモルタルで補修してください。別売りのウォータータイトセメントや同様タイプの製品を使用して下さい。クラックやエキスパンションジョイントはウォータータイトウレタンシーラント（別売り）で埋めて下さい。</p>
塗 装	<p>使用前に塗料を充分攪拌して下さい。希釈してはいけません。気温、被塗面温度は10-32℃の間で塗装してください。さらに相対湿度は85%以下でなくてはなりません。刷毛、又は毛足18mmのナップローラーを使用します。最初の塗付は塗料がブロックの穴にはいるように塗装することが重要です。ローラーを使用する時は、刷毛で追いかけて塗を施して塗料が穴にはいるようにしてください。塗膜貫通ピンホールを無くすために2回塗りをします。ブロックの巣穴状況によっては3回塗りも考慮してください。最高の耐水性のためには、1回目塗装を刷毛で行い2回目をローラーかもしくは刷毛塗装が効果的です。</p>

