

オドーキリング プライマー (Odor Killing Primer)

概 説

Odor Killing Primer は屋内使用されている物の表面に付着した臭いを消す効果を有する、殆ど臭気のない水性プライマーです。
塗布時は白く見えますが早期に乾いて無色な低つやの仕上げとなり、臭気を封じる効果を発揮します。
表面に付着した様々な臭気（ペットの尿、食べ物、たばこ、火事や煙による臭気等）を除去するように開発されました。
水性や油性の塗料との相性はよいです。
臭気を封じると同時に汚れやシミを覆い隠したい場合は、Zinsse BIN Ultimate Stain Blocker をご使用下さい。

Odor Killing Primer は木製床、キャビネット、壁、天井、ドライウォール、プラスター、金属、塩ビ等の既存塗膜面や未塗装の屋内表面に塗布するのに適しています。
エナメル塗膜、ガラス、セラミックタイル等の高光沢の表面に対し目粗しなして良好な密着力が得られます。

製品特性

- ペットの尿、たばこ、煙等により付着した臭気を消す
- 塗布時は白、乾燥後無色
- どのような塗料とも相性良好
- 速乾性
- 僅かな臭気

製品種類

305928 (1 ガロン入り)、307648(1 クォート入り)、
307649(5 ガロン入り)

下地処理

表面はクリーンで乾燥させ、密着に影響を与える汚れ、カビ、錆び、劣化した既存塗膜等のないこと。
尿の臭気に対してアンモニアを使用することは避けて下さい。

塗装条件

Odor Killing Primer は屋内用途にだけ使用して下さい。
使用前によく攪拌して下さい。
気温 10℃から 32℃の間、湿度は85 パーセント以下で塗装して下さい。

塗装方法

刷毛、ローラー、エアレススプレーでの塗装可能です。
希釈が必要な場合は容量比で max8%以内で真水希釈して下さい。
臭気の激しい箇所に対しては二回塗りをして下さい。
塗布量は下地の粗さや空隙度により変動します。

床面への使用

Odor Killing Primer は柔軟で強靱な塗膜を形成します。その結果、床材の自然な動きによく対応します。
カーペットやタイルやラミネート製の床材に覆われた床面に使用する際は、トップコートは必要ありません。

塗装上の留意点	Odor Killing Primer の上に仕上げの着色塗料を塗る際は、事前に目立たないエリアを使ってテストして下さい。 油分を含む木材に Odor Killing Primer を塗る際は、事前に相性をテストして下さい。湿気硬化ウレタン塗膜に Odor Killing Primer を塗る際は、事前に密着をテストして下さい。
乾燥時間	25 分で接触乾燥し再塗装は 45 分で出来ます。 充分な密着と硬度が得られるには 7 日かかります。
使用上の制限	Odor Killing Primer は表面上に付着した臭気を消します。その結果不快な空気飛散の臭気を除去します。然し、塗装の結果生じる僅かな臭気は除去出来ません。 Odor Killing Primer は消毒剤や殺菌剤ではありません。 屋外使用の塗装や過剰に湿気のある室内の基材面、その他水浸漬を受ける面や長期に水接触する面への塗装には適しません。
器具等の洗浄	お湯または液体洗剤等で洗う。
物 性	(計算値を下記に示しますが、実際に生産されたものとは若干異なる場合があります。)
<ul style="list-style-type: none"> • バインダー • 顔 料 • 溶 剤 • 比 重 • 固形成分含量 • VOCレベル • 推奨乾燥膜厚(一回塗布当り) • ウェット膜厚 • 推奨乾燥膜厚での塗布面積 (15%の塗料ロス込み) • 乾燥時間(21℃、50%RH) • 有効貯蔵期間 • 貯蔵温度 • 引火点 	スチレンコポリマー タルク 水、グリコールエーテル 1.09 42.4% (重量%)、 37.2% (体積%) 100 g/L 以下 25~37.5 μ 62.5~100 μ 8.6 ~ 9.8 m ² /L (塗布方法や表面の粗度により変動します。) 指触乾燥=30 分、再塗装可能=45 分、完全硬化=7 日 5年 (未開封で凍らないように保管した場合) 4 ~ 26 °C 93°C 以上
注 意 事 項	凍らないように注意して下さい。